



Produkttype		BPC Hol, gecoëxtrudeerd
Structuur		2 Zijdig houtstructuur
Dichtheid (g/cm ³)		Ca. 1,30
Gewicht (kg/mtr)		Ca. 2,62
Zwelling na vochtopname	Volume (%)	2,12
	Lengterichting (%)	0,22
	Breedte (%)	0,37
	Dikte (%)	0,58
Breukbelasting (N)	Minimumvereiste	> 2400
	Typische Laboratoriumwaarde	> 2838
Thermische Uitzettingscoëfficiënt (van -35 tot 60 °C)		tba
Brandbeveiligingsklasse conform EN 13501-1:2007		Dfl-s1

