



Produkttype	BPC Massief, gecoëxtrudeerd	
Structuur	Eenzijdig gegroefd Eenzijdige houtstructuur	
Dichtheid (g/cm ³)	Ca. 1,30	
Gewicht (kg/mtr)	Ca. 5,02	
Zwelling na vochtopname	Volume (%)	1,24
	Lengterichting (%)	0,11
	Breedte (%)	0,26
	Dikte (%)	0,45
Breukbelasting (N)	Minimumvereiste	> 2400
	Typische Laboratoriumwaarde	> 5061
Thermische Uitzettingscoëfficiënt (von -35 bis 60 °C)	tba	
Brandbeveiligingsklasse conform EN 13501-1:2007	Dfl-s1	

